

FERRITE FRITTEE

Grade	Induction résiduelle	Force coercitive	Force intrinsèque coercitive	Produit d'énergie maxi
	Br (G)	Hcb (Oe)	HcJ (Oe)	BH Max (MGOe)
Y8T	2000-2350	1570-2010	2640-3520	0,8 - 1,2
Y10T	<2000	1600	2640	0,81
Y20	3200-3800	1700-2390	1760-2450	2,3 - 2,8
Y22H	3100-3600	2770-3140	3520-4020	2,5 - 3,0
Y23	3200-3700	2140-2390	2390-2890	2,5 - 3,2
Y25	3600-4000	1700-2140	1760-2510	2,8 - 3,5
Y26H	3600-3900	2770-3140	2830-3200	2,9 - 3,5
Y26H-1	3600-3900	2512-3140	2826-3202	2,89 - 3,52
Y27H	3700-4000	2580-3140	2640-3200	2,9 - 3,5
Y28	3700-4000	2200-2640	2260-2770	3,3 - 3,8
Y28H-1	3800-4000	3014-3265	3140-3516	3,39 - 3,77
Y30	3700-4000	2200-2640	2500	3,3 - 3,8
Y30BH	>3850	2800	2900	3,4
Y30H-1	3800-4000	2890-2455	2950-3640	3,4 - 4,1
Y30H-2	3950-4150	3460-3770	3900-4210	3,6 - 4,0
Y32	4000-4200	2010-2390	2070-2450	3,8 - 4,2
Y33	4100-4300	2770-3140	2830-3200	4,0 - 4,4